

## TECHNISCHES DATENBLATT

# MMnexo Office A4

Parameter	Standard	Einheit	Werte
Gewicht	EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80 ± 3
Dicke	ISO 534	µm	106 ± 3
Feuchtigkeitsgehalt	EN ISO 287	%	3,5 - 5,0
Weißegrad	ISO 11475	CIE	153 ± 3
Helligkeit	ISO 2470-2	%	107 ± 2
Opazität	ISO 2471	%	93 +2/-1
Bendtsen Rauigkeit	ISO 8791-2	ml/min	200 ± 50
Steifigkeit MD	ISO 2493-1	mN	120 -15%
Steifigkeit CD	ISO 2493-1	mN	52 -15%

### Produktzertifizierung

- | 100% ECF Zellstoff
- | ISO 9706 (Archivierung)
- | Produktion gemäß der Anforderungen der DIN EN 12281



Erstellt am: 28/03/24

Die genannten Informationen können ohne Angaben von Gründen geändert werden.